

Axiall PVC 3014

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 3014 is a base for use of wood flour up to 40 percent.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стабильность размеров
	Хорошая ударопрочность
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая прочность
	Огнестойкий

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm³	ASTM D792
PVC Cell Classification	1200433		ASTM D4216
PVC Cell Classification	12444		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2620	МРа	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	48.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	82.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	64	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	65.6	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.8E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Экструзия Номинальное значение		Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	163 - 168	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	163 - 168	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	163 - 168	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	163 - 168	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	163 - 168	°C	
Температура расплава	185 - 193	°C	



Инструкции по экструзии

Melt Pressure: 2000 psiBreaker Plate: RingUp to 40% Wood Flour Size 40 to 80 MeshDry to <8% moisture in flour.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

