

Trexpene® A74CI

Thermoplastic Vulcanizate

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Description: TREXPENE® A74CI is a pre-colored, heat and UV stabilized PP/EPDM based Thermoplastic Vulcanized Elastomer (TPV). This compound is primarily intended for interior automotive applications and can be processed using Injection Molding, Extrusion, Blow Molding or other melt processing techniques.

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Стабилизация тепла
Используется	Детали интерьера автомобиля
Внешний вид	Неуказанный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910 to 0.990	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	70 to 78		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹			ISO 37
Across Flow : 100% Strain	> 3.10	MPa	
Flow : 100% Strain	> 5.80	MPa	
Tensile Stress ²			ISO 37
Across Flow : Break	> 7.70	MPa	
Flow : Break	> 6.20	MPa	
Удлинение при растяжении ³			ISO 37
Across Flow : Break	> 720	%	
Flow : Break	> 210	%	
Tear Strength ⁴			ISO 34-1
Across Flow	> 32	kN/m	

Flow	> 30	kN/m	
Комплект сжатия			
70°C, 24 hr	< 33	%	ASTM D395B
70°C, 24 hr ⁵	< 33	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (110°C, 1000 hr)	-8.0	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (110°C, 1000 hr)	-10	%	ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости			
--	< -56.0	°C	ASTM D746
Type B	< -56.0	°C	ISO 812
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения	< 20	mm/min	ISO 3795
Запотевание-Сухой туман	90	%	SAE J1756
Сопrotивление чистящего средства-Оценка AATCC ⁶	> 4.00		
Устойчивость цвета-Для освещения ⁷	Delta E < 3		
Оценка запаха ⁸	> 7.00		
Сопrotивление озону (40 °C) ⁹	0 Rating		ISO 1431-1
Смазывание и очищаемость-Оценка AATCC ¹⁰	> 4.00		
Солнцезащитный лосьон и защита от насекомых-Оценка AATCC ¹¹	> 3.00		
Weatherability			
Arizona ¹²	Delta E < 3		
Florida ¹³	Delta E < 3		SAE J1976
NOTE			
1.	Type 1, 500 mm/min		
2.	Type 1, 500 mm/min		
3.	Type 1, 500 mm/min		
4.	Method Ba, Angle (Unnicked), 500 mm/min		
5.	Type A		
6.	FLTM BN 107-01, 10 Cycles		
7.	SAE J2412, ISO 105-B06, Cond. 5, 1,240.8 kJ/m ²		
8.	GMW3205 Code B		
9.	100 pphm, Method A		
10.	FLTM BN 112-08		
11.	DVM-0036-MA, DVM-0039-MA		

12.	105,000 TNR Langleys exposure per GMW3417 L1, F2, G1, T5
13.	2 years exposure, Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

