

HIVOREX 2210J

High Density Polyethylene
Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

Good Stiffness, Good Impact Strength

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость | | |
| Используется | Ящики Товары для дома | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.959 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Экологическое сопротивление растрескиванию (F50) | 6.00 | hr | ASTM D1693 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 23.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 300 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1180 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 98 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 122 | °C | ASTM D1525 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

