

## FLEXAREN® 14003

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Innospec Leuna GmbH

### Описание материалов:

FLEXAREN® 14003 - high quality ethylene vinyl acetate copolymer with 14% content of vinyl acetate. Manufactured by high pressure tubular process FLEXAREN® 14003 is more elastic than LDPE and compatible with a wide range of polymers. It can be processed with the same equipment.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Crosslinkable Хорошая гибкость Высокая четкость Гибкость при низкой температуре		
Используется	Пленка Пена Шланг Эластичная пленка		
Рейтинг агентства	ЕС 10/2011		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (20°C)	0.934	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Содержание винилацетата	14.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A	91		
Shore D	35		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/1BA

Break	19.0	MPa	
50% Strain	4.30	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	> 750	%	ISO 527-2/1BA
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	65.0	°C	ISO 306/A
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура обработки (расплава)	100 to 150	°C	
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	100 to 150	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

