

## Flexalloy® 9605-70FR

Polyvinyl Chloride Elastomer

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

Flexalloy® 9605-70FR is a Polyvinyl Chloride Elastomer (PVC Elastomer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of Flexalloy® 9605-70FR are:

RoHS Compliant

Flame Retardant

Good Flexibility

Heat Resistant

Sunlight Resistant

Typical application of Flexalloy® 9605-70FR: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Высокая термостойкость Гибкость при низкой температуре Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Кабельный кожух		
Типы проводов	SEOW Сшить SJEW SJEW STEOW Тушеное мясо VW-1		
Рейтинг агентства	UL Класс 11 UL класс 12 UL класс 36 UL Класс 43 UL QMTT2. E73402		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	11.2	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	90.0	°С	ASTM D794
Температура ломкости	-43.0	°С	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная			ASTM D150
1 kHz	7.04		
1 MHz	4.49		
Коэффициент рассеивания			ASTM D150
1 kHz	0.098		
1 MHz	0.14		
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	30	%	ASTM D2863

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

