

## MTEGRITY™ LDPE LD127AM

Low Density Polyethylene

M. Holland Company

### Описание материалов:

Low Density Polyethylene  
Good strength and toughness  
Excellent Processability  
Medium Antiblock  
Industrial Packaging  
Shrink film  
Freezer film

Главная Информация			
Добавка	Средняя устойчивость к царапинам		
Характеристики	Низкая плотность		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая прочность		
	Хорошая прочность		
	Средняя устойчивость к царапинам		
Используется	Выдувная пленка		
	Упаковка		
	Промышленное применение		
	Усадочная пленка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	200	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	245	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	25.5	MPa	ASTM D882
TD: Yield	19.3	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	150	%	ASTM D882

TD: Fracture	500	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (38 µm)	150	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 38 µm	330	g	ASTM D1922
TD : 38 µm	150	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 38.1 µm)	45		ASTM D2457
Haze (38.1 µm)	15	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

