

Huaфон JF-P-8985 / JF-I-5218

Polyurethane (Polyether based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Polyether resin of excellent physical performance. excellent temperature resistance and excellent hydrolysis resistance.

Applications: For buffers.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Устойчивость к гидролизу	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.600 to 0.700	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	65.0 to 75.0	
Asker C : 23°C	80.0 to 90.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 100 to 110	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.15 to 1.17	g/cm ³
40°C ⁴	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.40 to 0.70	Pa·s
40°C ⁶	1.4 to 2.0	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 6.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 350	%
Tear Strength	> 45.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	
2.	Part B	
3.	Part A	
4.	Part B	

5. Part B

6. Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

