

LAMINEX® 2000

Phenol Formaldehyde Resin

Schwartz Technical Plastic

Описание материалов:

Coarsely woven cotton fabric, phenolic resin impregnated

Applications:

Rollneck-bearings

Coverts for friction rolls

Главная Информация			
Используется	Ткань		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.35	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	170	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	50.0	MPa	ISO 527-2
Fracture	80.0 - 100	MPa	ISO 527-2
Сжимающее напряжение	170	MPa	ISO 604
Коэффициент трения			ASTM D1894
With steel-static ¹	0.020		ASTM D1894
With steel-static ²	0.020		ASTM D1894
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	15	kJ/m ²	ISO 180
Незубчатый изод ударная прочность	18	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	3.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Теплопроводность	0.29	W/m/K	ISO 8302
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+8	ohms	IEC 60093
Диэлектрическая постоянная	5.00		IEC 60250
Коэффициент рассеивания	0.30		IEC 60250

Дополнительная информация

Creepage/leakage Resistance: KA1 Safe Temperature Range, short periods: 150°C Safe Temperature Range, permanent: 120°C Moisture Absorption under normal air condition: 100 mg

NOTE

1. without lubrication

2. with lubrication

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

