

SEQUEL® 2405

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Sequel 2405 very high melt flow, very high modulus engineered polyolefin is designed for large mold-in-color interior applications for the transportation industry that require stiffness, dimensional stability, and good impact characteristics. This material exhibits excellent processability and appearance for mold-in-color applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Хорошая жесткость Высокий поток		
Используется	Панель автомобильного инструмента Детали интерьера автомобиля		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	35	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	23.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹ (23°C)	2300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	10	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	117	°C	ISO 75-2/B
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

