

## Hy-Vin® VQ130

Rigid Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

### Описание материалов:

Rigid PVC Injection Moulding Compound

Colour: Clears and Colours

Application: Rigid Medical mouldings

Specification: Meets Heavy metal requirements of BS2463, Freedom from toxicity tests & US Pharmacopoeia Class VI biological tests for plastics

Главная Информация			
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	BS 2463 USP класс VI		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.35	g/cm <sup>3</sup>	BS 2782
Формовочная усадка <sup>2</sup>	0.30	%	BS 2782
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>3</sup> (Yield)	44.8	MPa	BS 2782
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность <sup>4</sup> (23°C)	7.8	kJ/m <sup>2</sup>	BS 2782
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
--	78.0	°C	BS 2782 <sup>5</sup>
--	72.3	°C	BS 2782 <sup>6</sup>
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	150	°C	
Средняя температура	155	°C	
Передняя температура	160	°C	
Температура сопла	170	°C	
Температура формы	25.0	°C	
Давление впрыска	12.0	MPa	
Back Pressure	0.100 to 0.500	MPa	
Screw Speed	50	rpm	

## NOTE

1.	varies with colour
2.	DTM 225
3.	50 mm/min
4.	Notch A
5.	A (10N)
6.	B (50N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat