

# Hostacom Premium TBC 141N

Polyolefin

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

Low density highly scratch resistant grade with excellent low temperature impact for interior trim parts.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Ударопрочность при низкой температуре Устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля Автомобильная внутренняя отделка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ISO 2554
Across Flow : 23°C, 48 hr	0.90	%	
Flow : 23°C, 48 hr	0.70	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	20.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	500	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C)	1300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/eA
-30°C	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	70	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	135	°C	ISO 306/A50
NOTE			
1.	40 bar, plaques		
2.	2.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

