

## Vikalloy P54

Acrylic (PMMA) + PVC

Viking Polymers, LLC

### Описание материалов:

Vikalloy P54 is an acrylic acid (PMMA) PVC (PMMA PVC) material. This product is available in North America, Europe or Asia Pacific region. The processing method is: profile extrusion molding.

The main features of Vikalloy P54 are:

chemical resistance

Flame Retardant

Impact resistance

good weather resistance

Главная Информация			
Характеристики	<p>Основа для защиты от растворителей</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Огнестойкий</p>		
Используется	Профиль		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	<p>Порошок</p> <p>Частицы</p>		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2190	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	47.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2410	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	64.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	960	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	71.1	°C	ASTM D648
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	166 - 171	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	166 - 171	°C	

Зона цилиндра 3 темп.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 4 темп.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 5 темп.	166 - 171	°C
Температура адаптера	171 - 177	°C
Температура матрицы	171 - 177	°C

#### Инструкции по экструзии

Screw RPM's of 23 - 33 are typical.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

