

Greene FKM 938

Fluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Greene FKM 938 is a Fluoroelastomer product. It is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.86	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (50% Strain)	12.6	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	21.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	75	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-37 to 232	°C	
Резиновая классификация ¹	FKM		

NOTE

1. ASTM D1418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat