

## MARPOL® LDF 703-SB

Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

### Описание материалов:

MARPOL® LDF 703-SB is a general purpose clarity LDPE film resin. This resin exhibits good processability, drawdown and heat sealing.

Recommended Applications

Bakery bags, sandwich bags, zipper bags and cast film

Главная Информация			
Добавка	Антикачающий агент Противоскользкий агент		
Характеристики	Низкая плотность Гладкость Устойчивость к царапинам Обрабатываемость, хорошая Термогерметичный Хорошее Отшелушивание		
Используется	Сумка Литая пленка		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.923	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	< 0.30		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	165	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	179	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	20.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield	17.9	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	400	%	ASTM D882
TD: Fracture	550	%	ASTM D882

Ударное падение Dart	90	g	ASTM D1709A
Прочность на разрыв Elmendorf-MD	230	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	70		ASTM D2457
Haze	8.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

