

SMOKEGUARD™ HP 505 NATURAL

Fluoropolymer

AlphaGary

Описание материалов:

SMOKEGUARD HP 505 NATURAL IS A PLENUM-RATED COMPOUND INTENDED FOR DEMANDING APPLICATIONS.

Главная Информация			
Используется	Пленочный кабельный кожух		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.25 to 2.29	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore D	67 to 73		
Shore D, 15 sec	57 to 63		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (0.762 mm)	17.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	400	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-13.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	45	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	177	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	188	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	193	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	199	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	204	°C	
Температура адаптера	204	°C	
Температура расплава	199 to 204	°C	
Температура матрицы	204	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

