

Hostacom PPT X9037HS

High Crystallinity Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hostacom" PPT X9037HS is an elastomer modified HCPP copolymer with very good stiffness toughness balance and medium flow. Used for automotive interior trim applications. The grade is UV stabilized for interior applications and is available in natural, pellet form.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Сополимер		
	Кристаллический		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая прочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Средний поток			
Используется	Автомобильные Приложения		
	Детали интерьера автомобиля		
	Автомобильная внутренняя отделка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	43.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	1100	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	19.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	4.5	%	
Break	70	%	
Флекторный модуль-Сектант	1000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	24.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA

-30°C	8.0	kJ/m ²	
23°C	35	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-35°C	> 200	kJ/m ²	
-30°C, Partial Break	210	kJ/m ²	
23°C	No Break		

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	85.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	52.0	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

