

## Favorite INSTATEAR

Polyethylene Alloy

Favorite Plastics

### Описание материалов:

INSTATEAR is a PE blend that allows unique machine direction linear tear. This film is ideal for packaging that requires quick uniform access, such as medical devices and supplies, thermoforming and certain food packaging.

| Главная Информация                       |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Используется                             | Упаковка  |                   |                 |
| Рейтинг агентства                        | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 |                   |                 |
| Формы                                    | Пленка  |                   |                 |
| Физический                               | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                                | 0.928   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1505      |
| Массовый расход расплава (MFR)           | 1.2   | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Механические                             | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Коэффициент трения (vs. Itself - Static) | 0.50  |                   | ASTM D1894      |
| Пленки                                   | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Толщина пленки протестирована            | 51  | µm                |                 |
| Прочность на растяжение-MD               |   |                   | ASTM D882       |
| Yield                                    | 15.2  | MPa               |                 |
| Break                                    | 16.9  | MPa               |                 |
| Растяжимое удлинение-MD (Break)          | 640   | %                 | ASTM D882       |
| Ударное падение Dart                     | 250   | g                 | ASTM D1709      |
| Оптический                               | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск (45°)                              | 23  |                   | ASTM D2457      |
| Haze                                     | 32  | %                 | ASTM D1003      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

