

## Generic TPU Alloy

Thermoplastic Polyurethane Elastomer Alloy

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TPU Alloy  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11 to 1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	45 to 98		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	0.483 to 7.76	MPa	ASTM D638
Устойчивость к истиранию (23°C)	18.8 to 65.6	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 23°C)	1.60 to 14.7	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	28.4 to 54.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	350 to 690	%	ASTM D412
Tear Strength (23°C)	49.0 to 147	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия	21 to 44	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-53.6 to -28.0	°C	DSC
Викат Температура размягчения	87.9 to 147	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat