

Generic TEEE - Glass Fiber

Стекловолокно

Thermoplastic Elastomer, Ether-Ester

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TEEE - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22 - 1.47	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.10 - 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	414 - 3310	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	42.4 - 43.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, 23°C)	7.3 - 20	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	345 - 2550	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	12.1 - 75.8	MPa	ASTM D790
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	104 - 105	°C	
Температура обработки (расплава)	224	°C	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TEEE - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

