

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87624

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87624 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87624 include capstock and household applications.

Главная Информация			
Используется	Капсток Профили Вертикальные жалюзи		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокстружия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	84		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2760	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	48.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3450	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256A
Across Flow : 23°C, 3.18 mm, Compression Molded	32	J/m	
Flow : 23°C, 3.18 mm, Compression Molded	32	J/m	
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ³	50.3	J/cm	
23°C ⁴	91.6	J/cm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	65.0	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	182 to 199	°C	

NOTE

1.	Type I, 5.1 mm/min
2.	Type I, 5.1 mm/min
3.	Procedure A, C.125 Dart
4.	Procedure B, C.125 Dart

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat