

DIGITALWAX® DL 350

Unspecified

DWS Systems

Описание материалов:

Photosensitive Resin for DigitalWax® X Series Stereolithography Systems

DL 350 Resin is a material developed for general purpose applications and industrial design, suitable to produce functional parts. The models made of DL350 are strong and flexible . DL350 is the ideal material to produce those parts which need the flexibility and the toughness typical of Polypropylene. DL350 is a Polypropylene-like material which simulates the characteristics of toughness and flexibility of Polypropylene, suitable for RP and RM of functional parts.

Features

Polypropylene-like

High resolution

High accuracy

No further manual finishing needed

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая прочность	
Используется	Общее назначение Промышленные детали Моделирующий материал Прототипирование	
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый	
Формы	Жидкость	
Метод обработки	3D печать, стереолитография	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость ¹ (25°C)	600 to 800	mPa·s
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	80	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль	1610	MPa
Flexural Strength	56.0	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	58.1	°C
NOTE		
1.	Liquid Resin	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

