

## RTP 2740 S-70A

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

### Описание материалов:

General Purpose

#### Главная Информация

Характеристики	Общее назначение
Используется	Общее назначение
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.5 to 2.5	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	70		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain, 3.18 mm)	2.66	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break, 3.20 mm)	7.52	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	630	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	48.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup>			ASTM D395B
23°C, 22 hr	20	%	
70°C, 22 hr	45	%	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.)	HB	UL 94

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	51.7	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	182 to 232	°C
Температура формы	15.6 to 65.6	°C

#### NOTE

1.	Die C, 510 mm/min
2.	Die C, 500 mm/min
3.	Die C, 500 mm/min
4.	Die C

5.

Type 2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

