

## Globalene® 6331

Polypropylene Homopolymer

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

### Описание материалов:

Globalene® 6331 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding.

Important attributes of Globalene® 6331 are:

Good Processability

Homopolymer

Low to No Odor/Taste

Typical applications include:

Caps/Lids/Closures

Containers

Household Applications

Главная Информация			
UL YellowCard	E85783-251835		
Характеристики	Хорошая плавность		
	Гомополимер		
	Низкий и без запаха		
Используется	Затворы		
	Пищевые контейнеры		
	Товары для дома		
Номер файла UL	E85783		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.901	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.3	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	102		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	36.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1770	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	24	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

---

Heat Deflection Temperature	107	°C	ASTM D648
-----------------------------	-----	----	-----------

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat