

SynPlast™ DOS-N

Di (2-ethylhexyl) Sebacate

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Branched C8 sebacate ester

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая технологичность Низкая термостойкость
Используется	Клеи Компоненты прибора Приборы Кабельный кожух Прокладки Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Жидкость
Метод обработки	Уплотнение Пластик

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.908 to 0.914	g/cm ³	ASTM D4052
Кислотный номер-Максимум	0.10	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clear, clean		ASTM D2090
Цвет ²	50		ASTM D1209
Содержание эфира-Минимальный	99	%	ASTM D3465
Молекулярный вес ³	427		
Давление пара (200 °C)	0.00440	MPa	
Вязкость-Кинематографический			ASTM D445
25°C ⁴	18.9	cSt	
40°C ⁵	11.6	cSt	
100°C ⁶	3.20	cSt	
Содержание воды-Максимум	1000	ppm	ASTM D1533
Налейте точку	-63	°C	
Показатель преломления (25 °C)	1.4500		

NOTE

1.	25/25°C
2.	Pt-Co Scale, Maximum
3.	Theoretical
4.	25 C
5.	40 C
6.	100 C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

