

## ULTEM™ 2210EPR resin

20% стекловолокно

Polyether Imide

SABIC Innovative Plastics

### Описание материалов:

20% Glass fiber filled, high flow Polyetherimide (Tg 217C) with internal mold release and enhanced electroplatability. ECO Conforming, UL94 V0 and 5VA listing.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 20% наполнитель по весу		
Добавка	Дефолдинг		
Характеристики	ЭКО в соответствии с требованиями		
	Гальваническое покрытие		
	Высокая яркость		
Рейтинг агентства	ЕС эко		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (337°C/6.6 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			Internal method
Flow: 3.20mm	0.50 - 0.70	%	Internal method
Transverse flow: 3.20mm	0.50 - 0.70	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	6890	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>			ASTM D638
Yield	138	MPa	ASTM D638
Fracture	138	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup>			ASTM D638
Yield	3.0	%	ASTM D638
Fracture	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
100mm span <sup>4</sup>	6890	MPa	ASTM D790
50.0mm span <sup>5</sup>	6890	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
Yield, 50.0mm span <sup>6</sup>	207	MPa	ASTM D790
Fracture, 100mm span <sup>7</sup>	207	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	80	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	590	J/m	ASTM D4812
Ударное устройство для дротиков (23°C, Total Energy)	14.9	J	ASTM D3763
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm	211	°C	ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 6.40mm	214	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	206	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 6.40mm	209	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	210	°C	ASTM D1525 <sup>8</sup>
Линейный коэффициент теплового расширения			ASTM E831
Flow: -40 to 40°C	3.6E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Lateral: -40 to 40°C	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
RTI Elec	105	°C	UL 746
RTI Imp	105	°C	UL 746
RTI Str	105	°C	UL 746
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Дуговое сопротивление <sup>9</sup>	PLC 6		ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (CTI)	PLC 4		UL 746
Высокоусиленное дуговое зажигание (HAI)	PLC 3		UL 746
Высоковольтная скорость отслеживания дуги (HVTR)	PLC 3		UL 746
Зажигание горячей проволоки (HWI)	PLC 1		UL 746
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость (0.406 mm)	V-0		UL 94
<b>NOTE</b>			
1.	5.0 mm/min		
2.	Type 1, 5.0 mm/min		
3.	Type 1, 5.0 mm/min		
4.	2.6 mm/min		
5.	1.3 mm/min		
6.	1.3 mm/min		
7.	2.6 mm/min		
8.	□□ B (120°C/h), □□2 (50N)		
9.	Tungsten electrode		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

