

ResinDirect LDPE20

Low Density Polyethylene

ResinDirect

Описание материалов:

ResinDirect LDPE20 is a Low Density Polyethylene material. It is available in North America for injection molding.

Typical application of ResinDirect LDPE20: Food Contact Applications

Главная Информация			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	248	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	300	%	ASTM D638
NOTE			
1.	5.1 mm/min		
2.	5.1 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat