

Axiall PVC 9275 J Clear 38

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 9275 J Clear 38 is a food grade used for injection blow molded packages in critical medical, cosmetic and toiletry applications. All ingredients are FDA approved.

Главная Информация			
Используется	Косметическая упаковка Медицинская упаковка Упаковка		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Плавкий поток	1.4	min	ASTM D1238
Равновесный крутящий момент ¹ (190°C)	8.83	J	
Время стабильности	1.0	hr	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2830	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	49.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	27	J/m	
6.35 mm	16	J/m	
Прочность на растяжение	126	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	80.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	5.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	Brabender Plastograph, No 6, Roller Head, 57g charge, 60/43 rpm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

