

HiFill® TPU 85A 0152 S1

Металл

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Techmer Engineered Solutions

Описание материалов:

HiFill® TPU 85A 0152 S1 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer product filled with metal. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Металл		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.52	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.20	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (A-Scale)	85		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	54.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	560	%	ASTM D638
Флекторный модуль	86.2	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	7.58	MPa	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	72.8	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

