

Adstif HA840R

High Crystallinity Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Adstif HA840R is an homopolymer which features an extremely high stiffness and high gloss.

Adstif HA840R was especially developed for the production of stiff injection moulded articles where high rigidity is needed.

Typical applications of Adstif HA840R include food packaging containers, housewares, small appliances and technical parts.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая жесткость Высокий поток Глянцевый Высокая жесткость Гомополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Приборы Колпачки Затворы Пищевые контейнеры Пищевая упаковка Мебель Товары для дома 		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	27.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	95.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2300	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	41.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	6.0	%	

Break	12	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
0°C	25	kJ/m ²	
23°C	65	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	110	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения			
--	158	°C	ISO 306/A50
--	104	°C	ISO 306/B50
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	95		ASTM D2457
Haze (1000 μm)	40	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

