

## Hostalen PP HP1886

Polypropylene Random Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hostalen PP HP1886 is a very low flow random copolymer with good stiffness/toughness balance, outstanding creep and stress cracking resistance.

Hostalen PP HP1886 features yellowing resistance in contact with cooling water.

Typical customer use is automotive expansion tanks.

For regulatory information please refer to Hostalen PP HP1886 Product Stewardship Bulletin ( PSB )

Hostalen PP HP1886 is not intended for medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошее сопротивление ползучести</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Низкий поток</p> <p>Средняя термостойкость</p> <p>Случайный сополимер</p>		
Используется	<p>Автомобильные Приложения</p> <p>Автомобильная крышка под капот</p>		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	1.4	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	1400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	36.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	10	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	30	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	101	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	54.0	°C	ISO 75-2/A

Викат Температура размягчения

151

°C

ISO 306/A50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat