

SABIC® PPcompound 2609B

27% полезных ископаемых

Polypropylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® PPcompound 2609B is a mineral filled modified polypropylene. Typical material properties include good stiffness and impact. Typical applications include automotive exterior trims such as lateral siding. It can be used in painted and unpainted applications.

SABIC® PPcompound 2609B is a designated automotive grade.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 27% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
	Жесткий, хороший		
	Хорошая ударопрочность		
	Распылитель		
Используется	Применение в автомобильной области Внешнее украшение автомобиля		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка (24 hours, 3.20mm)	0.90	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	1250	MPa	ISO 527-2/1A
Tensile Stress			ISO 527-2/1A
Yield, injection molding	28.0	MPa	ISO 527-2/1A
Fracture, injection molding	15.0	MPa	ISO 527-2/1A
Растяжимое напряжение (Break, Injection Molded)	10	%	ISO 527-2/1A
Флекторный модуль (Injection Molded)	1300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180/1A
-20°C, injection molding	5.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
0°C, injection molding	15	kJ/m ²	ISO 180/1A

23°C, injection molding

25

kJ/m²

ISO 180/1A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat