

BCC Resins DP-11-83

Polyurethane

BCC Products Inc.

Описание материалов:

DP-11-83 is a low viscosity, quick setting, easy to use adhesive and/or casting material. This product was designed to bond together the MB1200 foam board to create desired dimensions in length, width and height. DP-11-83 has a working life of up to 13 minutes for casting applications. If used as an adhesive, it is workable for up to 16 minutes.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability Низкая вязкость		
Используется	Клеи Склеивание Кабельный кожух		
Внешний вид	Розовый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.768	g/cm ³	ASTM D792
--	0.775	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	64		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Терморегулирующая вязкость			ASTM D2393
-- ¹	2200	cP	
-- ²	3100	cP	
-- ³	1400	cP	
Время демолд			
24°C ⁴	360 to 480	min	
24°C ⁵	180 to 240	min	
Gel Time	15.0 to 16.0	min	ASTM D2471
Work Life ⁶ (24°C)	14.0 to 16.0	min	

NOTE

1.	Mixed
2.	Part B
3.	Part A
4.	Adhesive
5.	Cast
6.	1/2 lb mass

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat