

EVICOM™ GL4/443

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Specification : BS 7655: Section 4.3: 2000. Type 8 *

Formulated without lead-based additives

* may not be suitable for RF2316 cables

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Низкое (нет) Содержание свинца Средний блеск		
Используется	Кабельный кожух Применение при низкой температуре		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	BS 2782 620A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	69		BS 2782 365B
BS Softness	54		BS 2782 365A
Холодный изгиб	-55	°C	BS 2782 151A
Холодная гибкость	-50	°C	BS 2782 150B
Сопротивление изоляции постоянн-K-value (23°C)	0.037	Mohms·km	
Потеря массы-7 дней (80°C)	0.300	mg/cm ²	BS EN 60811-3-3.2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.2	MPa	BS 2782 320A
Удлинение при растяжении (Break)	310	%	BS 2782 320A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+10	ohms·cm	BS 2782 230A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

