

LNP™ LUBRICOMP™ Lexan_LF1520A compound

20% стекловолокно

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

20% glass reinforced/15% PTFE filled PC. Flame retardant and wear resistant. Tight tolerances.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 20% наполнитель по весу
Добавка	PTFE лубрикант (15%)
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Смазка Огнестойкий

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			Internal method
Flow: 3.20mm	0.15 - 0.25	%	Internal method
Transverse flow: 3.20mm	0.20 - 0.45	%	Internal method

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Yield	93.1	MPa	ASTM D638
Fracture	93.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ²			ASTM D638
Yield	5.0	%	ASTM D638
Fracture	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (50.0 mm Span)	6210	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (Break, 50.0 mm Span)	148	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	530	J/m	ASTM D4812
Ударное устройство для дротиков (23°C, Total Energy)	17.6	J	ASTM D3763

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm	133	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	128	°C	ASTM D648

Линейный коэффициент теплового расширения			ASTM E831
Flow: -40 to 40°C	3.1E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Lateral: -40 to 40°C	5.2E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
RTI Elec	80.0	°C	UL 746
RTI Imp	80.0	°C	UL 746
RTI Str	80.0	°C	UL 746

Электрический	Номинальное значение	Метод испытания
Дуговое сопротивление ⁵	PLC 5	ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (СТИ)	PLC 3	UL 746
Высокоусиленное дуговое зажигание (HAI)	PLC 4	UL 746
Высоковольтная скорость отслеживания дуги (HVTR)	PLC 3	UL 746
Зажигание горячей проволоки (HWI)	PLC 0	UL 746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0	UL 94

NOTE	
1.	Type 1, 5.0 mm/min
2.	Type 1, 5.0 mm/min
3.	1.3 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	Tungsten electrode

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat