

TUFBET® BGF 30FRO

30% стекловолокно

Polybutylene Terephthalate

SRF Ltd.

Описание материалов:

TUFBET® BGF 30FRO is a Polybutylene Terephthalate (PBT) product filled with 30% glass fiber. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East. Applications of TUFBET® BGF 30FRO include electrical/electronic applications and housings.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Flame Retardant

Good Aesthetics

Good Dimensional Stability

Good Mold Release

Главная Информация		
UL YellowCard	E321793-100261226	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу	
Характеристики	Огнестойкий	
	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая стабильность размеров	
	Хорошие электрические свойства	
	Хороший выпуск пресс-формы	
	Хорошая технологичность	
	Хорошая поверхность	
Используется	Глянцевый	
	Разъемы	
	Электрические детали	
	Корпуса	
Внешний вид	Переключатели	
	Черный	
	Серый	
	Натуральный цвет	
Формы	Белый	
	Гранулы	
Метод обработки	Литье под давлением	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	120	°C

Время сушки	3.0	hr
Задняя температура	230	°C
Средняя температура	235	°C
Передняя температура	240	°C
Температура сопла	240	°C
Температура формы	60.0 to 80.0	°C
Давление впрыска	9.81 to 137	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

