

MTEGRITY™ LDPE LD220AM

Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Low Density Polyethylene
Good Toughness
Thermal Stabilizer
Blown Film
Containers and Bottles

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Низкая плотность		
	Термическая стабильность		
	Хорошая прочность		
Используется	Выдувная пленка		
	Бутылка		
	Контейнер		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.921	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	214	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	255	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	24.8	MPa	ASTM D882
TD: Yield	21.4	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	200	%	ASTM D882
TD: Fracture	550	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	350	g	ASTM D1922

TD	180	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	75		ASTM D2457
Haze	5.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

