

APEX® 3300-60NT

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX® 3300-60NT is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for extrusion.

Important attributes of APEX® 3300-60NT are:

Plasticized

Sterilizable

Typical applications include:

Food Contact Applications

Hose/Tubing

Medical/Healthcare

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Пластификатор | | |
| Характеристики | DEHP пластификатор Стерилизуемый оксид этилена | | |
| Используется | Приложения для обслуживания пищевых продуктов Медицинские/медицинские приложения Трубка | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.16 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 60 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Break | 10.8 | MPa | |
| 100% Strain | 3.86 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 450 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -35.0 | °C | ASTM D746 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура расплава | 168 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

