

Baoding 76E85

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd

Описание материалов:

Properties: Outstanding weather and cold resistance, hydrolysis resistance and good flexibility at low temperature.

Application: Soft oil hoses, Oil pipes, Shale gas hoses, Protective cover for signal transmission line, Fire hose linings, Sea recreational equipments.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Устойчивость к гидролизу Гибкость при низкой температуре		
Используется	Шланг Вкладыши Трубопроводы Применение передачи Оборудование для водных видов спорта		
Метод обработки	Литье Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.09 to 1.13	g/cm ³	JIS K7311
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	83 to 87		JIS K7311
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K7311
100% Strain	8.83	MPa	
300% Strain	17.7	MPa	
Прочность на растяжение	29.4	MPa	JIS K7311
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	JIS K7311
Tear Strength	110	kN/m	JIS K7311
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100	°C	
Время сушки	3.0 to 5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	180 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

