

Hostalen GF 7750 M2

High Density Polyethylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostalen GF 7750 M2 is a high density polyethylene with medium molar mass and special narrow molar mass distribution. It is appreciated by customers for monofilament applications. This grade contains a lubricant.

Hostalen GF 7750 M2 is an easy flowing polymer, which shows good processing performance on monofilament production lines. Monofilaments made of Hostalen GF 7750 M2 exhibit excellent tensile strength and high elongation at break.

Typical customer applications are ropes and yarns for nets, geotextiles and protective netting in agriculture and building industry.

This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

| Главная Информация | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Добавка | Смазка |
| Характеристики | Сополимер |
| | Хороший поток |
| | Хорошая технологичность |
| | Хорошая прочность |
| | Высокое удлинение |
| | Смазка |
| | Средний Молекулярный вес |
| Узкое молекулярное распределение веса | |
| Используется | Применение в сельском хозяйстве |
| | Применение конструкции |
| | Нити |
| | Пленка |
| | Мононити |
| | Сетка |
| | Веревка |
| | Обвязка |
| | Лента |
| | Текстильные изделия |
| Пряжа | |
| Метод обработки | Выдувная пленка |
| | Экструзионная нить |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 0.957 | g/cm ³ | ISO 1183 |

| Массовый расход расплава (MFR) | | | ISO 1133 |
|--------------------------------|-----|----------|----------|
| 190°C/2.16 kg | 1.0 | g/10 min | |
| 190°C/21.6 kg | 33 | g/10 min | |
| 190°C/5.0 kg | 3.3 | g/10 min | |

| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Температура расплава | 220 to 260 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

