

Sumiliteresin® PR-1306 BI

35% Карбонат Кальция

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-1306 BI is a straight novolak type powder with filler. It is generally apply for Fire Resistant Felt.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-1306 BI is powder phenolic resin including hexamine, filler CaCO₃, and flame retardant.

SUMILITERESIN® PR-1306 BI contained total filler 35±2%.

By using this type, The properties of flame test can be follow UL-94V-0

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Жемчужный наполнитель, 35% наполнитель по весу	
Добавка	Огнестойкий	
Характеристики	Огнестойкий	
Внешний вид	Белый	
	Желтый	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	1.10	cm
Анализ сита-106µm		%
Гекса	8.0	%
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (150°C)	1.2	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

