

Huaфон JF-P-2922 / JF-I-2918

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristic: Low hardness and low density.

Application: For the functional shoes, insoles.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Низкая плотность	
	Низкая Твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.260 to 0.320	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость-Asker C (23°C)	22.0 to 30.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 68 to 70	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.14 to 1.18	g/cm ³
40°C ⁴	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.20 to 0.50	Pa·s
40°C ⁶	1.2 to 1.6	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 1.20	MPa
Удлинение при разрыве	> 350	%
Tear Strength	> 5.00	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	
2.	Part B	
3.	Part A	

4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

