

## Innothane® FM-350

Polyurethane Thermoset Elastomer

Innovative Polymers, Inc.

### Описание материалов:

FM-350 is a semi-flexible polyurethane foam formulated for hand batch or meter-mix processing. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury, MOCA, or TDI. This material also exhibits viscoelastic qualities.

#### Главная Информация

Используется	Пена
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Внешний вид	Желтый

#### Физический

	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Cured	0.192 to 0.288	g/cm <sup>3</sup>
Hardener	1.10	g/cm <sup>3</sup>
Base Resin	1.30	g/cm <sup>3</sup>

#### Термокомплект

	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
	Mix Ratio by Volume: 100	
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100	
	Mix Ratio by Weight: 52	
Resin	Mix Ratio by Volume: 44	
Время демолд	5.0	min
Время крема	20.0 to 30.0	sec
Время подъема	0.8 to 1.2	min

#### Uncured Properties

	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость		
25°C <sup>1</sup>	0.10	Pa·s
25°C <sup>2</sup>	0.30	Pa·s
25°C <sup>3</sup>	1.8	Pa·s
Время отверждения (25°C)	1.7E+2	hr

#### NOTE

1.	Resin
----	-------

- |    |          |
|----|----------|
| 2. | Mixed    |
| 3. | Hardener |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

