

## **APEX® 4855-LF**

Flexible Polyvinyl Chloride

**Teknor Apex Company** 

## Описание материалов:

APEX® 4855-LF is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Important attributes of APEX® 4855-LF are:

**RoHS Compliant** 

Flame Retardant

Good UV Resistance

Sunlight Resistant

Typical application of APEX® 4855-LF: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Кожух для строительной проволоки		
Типы проводов	Сек		
	УФ		
Рейтинг агентства	UL QMTT2. E73402		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore C, 10 sec)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	M
moxanii iooniio	Trombination on a territor	<b>Единица</b> иомерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	17.7	МРа	ASTM D638
		<u> </u>	
Прочность на растяжение (Break)	17.7	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break) Удлинение при растяжении (Break)	17.7 250	MPa %	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break) Удлинение при растяжении (Break) Тепловой Температура непрерывного	17.7 250 Номинальное значение	МРа % Единица измерения	ASTM D638 ASTM D638 Метод испытания
Прочность на растяжение (Break) Удлинение при растяжении (Break) Тепловой Температура непрерывного использования	17.7 250 Номинальное значение 90.0	МРа % <b>Единица измерения</b> °C	ASTM D638 ASTM D638 Metog испытания ASTM D794

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

