

Keptal® F20-52SM

Acetal (POM) Copolymer

KEP Americas

Описание материалов:

Metallic grade with beautiful aesthetic tone of gold and silver color. F20-52SM provides advantage of no need of secondary plating processing. F20-52SM is good for application, metal touch, and UV stability required.

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Сополимер
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
	Приятный внешний вид
Внешний вид	Золото
	Серебристый

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	26	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	55.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	12	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	80.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	165	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

