

megol® P08 A60X3

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

API SpA

Описание материалов:

megol®P08 A60X3 is a styrene-ethylene-butene-styrene block copolymer (SEBS) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Features include:

chemical resistance

environmental protection/green

Good processability

Antistatic

Rapid Prototyping Cycle

Главная Информация			
Добавка	Антистатические свойства		
Характеристики	Антистатические свойства		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Перерабатываемые материалы		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Цикл быстрого формования		
	Озоновая защита		
	Низкая термостойкость		
	Хорошая химическая стойкость		
	Сопротивление щелочи		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Теплостойкость, высокая			
Стойкость к кислоте			
Мощное средство стойкое			
Рейтинг агентства	DIN EN 100 015/1		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	8.50	MPa	ASTM D638
100% strain	2.10	MPa	ASTM D638
300% strain	3.20	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Break)	860	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	27.0	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	< 1.0E+9	ohms	ASTM D257

Дополнительная информация	Номинальное значение
Ozone Resistance ² (40°C)	Excellent

NOTE

1. Without Notch
2. 72 hr, 200 ppcm, Tension=20%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat