

## TEKNIFLEX® MED 2001-0200

PP Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

### Описание материалов:

100% PP Flexible Film for Medical Fluids

Tekniflex® MED 2001-0200 is an unconventionally extruded flexible polypropylene film that has excellent clarity compared to conventional tubular PP films. The film shows little or no shrink, up to 140°C (284°F) in MD and TD. The film is suitable for steam sterilisation at 121°C, is puncture and tear resistant, heat sealable and has high moisture barrier properties. This film is plasticizer, halogen and elastomer free and offers a cost efficient alternative to high end multi-layer film structures.

Главная Информация		
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приемлемый пищевой контакт</li> <li>Хорошая гибкость</li> <li>Хорошая прочность на разрыв</li> <li>Без галогенов</li> <li>Термогерметичный</li> <li>Высокая четкость</li> <li>Низкая усадка</li> <li>Влагозащитный барьер</li> <li>Стойкий к проколу</li> <li>Паровой стерилизуемый</li> </ul>	
Используется	Медицинские/медицинские приложения	
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монография EP 3.1.3</li> <li>EP монография 3.1.6</li> <li>EP монография 3.2.2</li> <li>ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг</li> <li>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152</li> <li>USP класс VI</li> </ul>	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Пленка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.890	g/cm <sup>3</sup>
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки <sup>1</sup>	200	µm
Выход	5.53	m <sup>2</sup> /kg
Ширина рулона <sup>2</sup>	< 125.00	cm
Растяжимое удлинение-MD (Break)	600	%

Температура инициализации уплотнения	140 to 150	°C
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	1000	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	2.0	g/m <sup>2</sup> /24 hr

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения
Haze	3.0 to 5.0	%

#### NOTE

1. Thickness tolerance: ±5%
2. Roll width tolerance: ±1.5 mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

