

Petrothene® NA217000X01

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Petrothene NA217000X01 is a high speed, lightweight coating resin selected by customers for use with paper, films and other base stocks. This resin can be extruded at line speeds of 1500 ft/min or higher. Products made from materials coated with NA217000X01 typically include flexible packaging, milk cartons, industrial papers and foil mounting, single-ply bags, pouch bags, cup stock, fiber drums, corrugated boxes and fiberboard containers.

Главная Информация			
Характеристики	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Упаковка		
	Чашка		
	Сумка		
	Барабан		
	Нанесение покрытия		
	Бумажная краска		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,152		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.6	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	53		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	12.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	550	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	276	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	92.0	°C	ASTM D1525
NOTE			
1.	Type 4		
2.	Type 4		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

