

PETILEN I 668 (UV)

High Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN I 668 (UV) is a High Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of PETILEN I 668 (UV) include bottles and containers.

Главная Информация			
Используется	Бутылки Ящики		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.963 to 0.967	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.4 to 6.5	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	4.00	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	30.0	MPa	
Break	17.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	1300	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	50	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat