

## SureSpec LLC4-010

Linear Low Density Polyethylene

Genesis Polymers

### Описание материалов:

LLC4-010 is a Butene-comonomer certified prime resin designed for Blown films for general purpose packaging. LLC4-010 features a wide heat sealing temperature range easy processability and good film strength as well as wide heat sealing temperature range. LLC4-010 complies with FDA regulation 21CFR 177.1520(c) 3.1a, and with most international regulations concerning the use of Polyethylene in contact with food articles. LLC4-010 contains no slip and no antiblock.

Also Available in:

B = Barefoot

A= 0 Slip / High Anti Block (0/6500)

F = Full Adds (1500/6500)

Главная Информация			
Характеристики	<p>Бутене комномер</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Низкая плотность</p>		
Используется	<p>Выдувная пленка</p> <p>Упаковка</p>		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль-1% сектант, MD (25 µm)	193	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield, 25 µm <sup>1</sup>	11.0	MPa	
Break, 25 µm	31.0	MPa	
Растяжимое удлинение-MD (Break, 25 µm)	550	%	ASTM D882
Ударное падение Dart <sup>2</sup> (25 µm)	90	g	ASTM D1709A

Прочность на разрыв Elmendorf-MD (25 $\mu$ m)	100	g	ASTM D1922
---	-----	---	------------

#### NOTE

1. 1.3 mm/min
2. F50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

