

EverGlide® SG3212

Polyetheretherketone

Polymer Dynamix

Описание материалов:

Lubricated PEEK

Features:

Excellent Chemical Resistance

Low Temperature Flexibility

Excellent Processability

Applications:

Automotive

Aerospace

Industrial

Главная Информация			
Добавка	Смазка		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая технологичность		
	Гибкость при низкой температуре		
	Смазка		
Используется	Аэрокосмическое применение		
	Автомобильные Приложения		
	Промышленное применение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	51.7	MPa	
Break	37.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	9.0 to 10	%	
Break	> 75	%	
Флекторный модуль	1210	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	62.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	190 to 240	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

